

ORAJET® 3951RA+

ProSlide™ Premium Digital Printing Cast PVC

Produktbeschreibung

Die gegossene Premium-PVC-Folie ist in den Farben Weiß und Transparent mit glänzender Oberfläche erhältlich. Ihre Verwendung ist für langfristige Werbemaßnahmen mit höchster Brillanz und Haltbarkeit im Außenbereich vorgesehen. Durch die ProSlide-Technologie wird ein verbessertes Repositionieren realisiert, während die RapidAir-Technologie ein schnelles und einfaches Verkleben ermöglicht.

Frontmaterial

Cast-PVC Folie, gegossen, 0.055 mm

Abdeckmaterial

Beidseitig PE-beschichtetes RapidAir®- und ProSlide®-Papier, einseitig silikonisiert, 158 g/m²

Haftklebstoff

Solvent-Polyacrylat, permanent, transparent, grau, repositionierbar, 0.028 mm

Empfohlene Laminierfolien

ORAGUARD® XP279

Technische Eigenschaften

FOLIENEIGENSCHAFTEN

Haltbarkeit	bei vertikaler Außenbewitterung, mitteleuropäisches Normalklima	
	10 Jahr(e)	weiß, unbedruckt
	8 Jahr(e)	transparent, unbedruckt
Lagerfähigkeit	2 Jahr(e)	in Originalverpackung, bei 20 °C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit
Lösemittel- /Chemikalienbeständigkeit	Öle, Fette, Kraftstoffe, Schwache Säuren, Salze und Alkalien, Isopropanol, Waschlauge (0,5% Haushaltsreiniger)	Bei Raumtemperatur
Maximaler Schrumpf	Maximaler Schrumpf längs 0.1 mm Maximaler Schrumpf quer 0.1 mm	Verklebt auf Aluminium FINAT TM 14, Durchschnittswert
Reißdehnung	Minimale Reißdehnung längs 120 % Minimale Reißdehnung quer 120 %	DIN EN ISO 527

ORAJET® 3951RA+

ProSlide™ Premium Digital Printing Cast PVC

Reißfestigkeit	Minimale Reißfestigkeit längs 19 N/mm ²	DIN EN ISO 527
	Minimale Reißfestigkeit quer 19 N/mm ²	
Temperaturbeständigkeit	Minimale Temperatur -40 °C	kurzzeitige Belastung bis 80 °C
	Maximale Temperatur 60 °C	

KLEBEEIGENSCHAFTEN

Klebkraft	14 N/25 mm	nach 24h, rostfreier Stahl FINAT TM 1, Durchschnittswert
-----------	------------	--

VERARBEITUNG

Verklebungstemperatur	Minimale Temperatur 10 °C
-----------------------	---------------------------

Zertifikate

- [Orajet3951GRA_Oraguard244_DIN_EN_45545_L1_2_3-R17.pdf](#) (Download)
- [Orajet3951GRA_Oraguard373_DIN_EN_45545_HL1-HL2-HL3_R1-R7-R17.pdf](#) (Download)
- [3951-290G_3951GRA-290G_3951GRA_ProSlide-290G_DIN_EN_45545-2_certificate_2018_de-en.pdf](#) (Download)

PRODUKTHINWEIS

Nach dem Druck ist auf sorgfältige Trocknung der Farben zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen. Der zu beklebende Untergrund muss frei von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen sein, die die Klebkraft des Materials beeinträchtigen können. Neulackierungen müssen mindestens drei Wochen getrocknet bzw. völlig ausgehärtet sein. Zur Feststellung der Verträglichkeit sind Anwendungstests mit den vorgesehenen Lacken durchzuführen.

WICHTIGE HINWEISE

Alle ORAJET® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die Rückverfolgbarkeit unserer Ware gemäß ISO 9001 ist anhand der Rollenummer gegeben. Die zu den ORAJET® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von ORAJET® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Des Weiteren sind die von ORAFOL herausgegebenen Verarbeitungshinweise zu beachten. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen. ORAJET® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.