

Technische Daten

Trägermaterial:	Monomere PVC-Folie, hochstabilisiert, kalandrier	
Dicke:	120 μ	(ISO 4593)
Klebstoff:	Transparentes Solvent-Acrylat, permanent	
Klebkraft:	7,5 N/cm	(Finat FTM 1, n. 24 Std. auf Edelstahl)
Dimensionsstabilität:	Schrumpf < 0,4 mm	(Finat FTM 14)
Liner:	Einseitig Clay-beschichtetes Silikonpapier (90 g/m ²)	
Reißfestigkeit md:	> 19 MPa	(DIN EN ISO 527)
Reißfestigkeit cd:	> 19 MPa	(DIN EN ISO 527)
Reißdehnung md:	> 130 %	(DIN EN ISO 527)
Reißdehnung cd:	> 130 %	(DIN EN ISO 527)
Verarbeitungstemperatur:	> + 10 °C	
Temperaturbeständigkeit:	- 40 °C - +80 °C	
Außenhaltbarkeit:	2 Jahre (unbedrucktes Material, bei vertikaler Außenbewitterung, mitteleuropäisches Normklima)	

Sicherheitsdatenblatt

In bestimmungsgemäßen Umgang mit diesem Produkt können keinerlei Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden. Dieses Produkt ist kein Gefahrstoff im Sinne der aktuellen GefStoffV und der EU-Kriterien. Die Pflicht zur Erstellung eines Sicherheitsdatenblatts entfällt somit. Das Sicherheitsdatenblatt dient lediglich zur Erfüllung der Informationspflicht nach Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) und kann gerne auf Anfrage zugesendet werden. Das Produkt ist weder ein Gefahrgut im Sinne des Verkehrsrechts (Transportrechts), noch enthält es wassergefährdende Stoffe gemäß Wasserhaushaltsgesetz. Der nach Entfall der Nutzung oder Verwendung entstandene Abfall ist in Abstimmung mit den örtlichen / nationalen Behörden zu entsorgen.

Allgemeine Produktinformationen

- POLI-LUX FLOOR 101 ist eine monomere PVC-Folie (transp. matt, 120 µ)
- Laminiert mit einem einseitig clay-beschichteten Silikonpapier (90 g/m²) und ausgestattet mit einem transparenten Solvent-Acrylat (permanent)
- Geeignet für Verklebung auf zahlreichen Untergründen wie zum Beispiel auf handelsüblichen Platten, Glas, Metall oder Plastik
- Besonders geeignet für den Einsatz auf glatten sowie leicht gewölbten Oberflächen
- POLI-LUX FLOOR 101 ist ideal für die kurz- bis mittelfristige Gestaltung von Werbeflächen

Produktvorteile

- Sehr gute Opazität und Planlage
- Exzellente Dimensionsstabilität und Erhöhung des Bildglanz
- Hochwertige Laminierfolie, geeignet zum Schutz von Digitaldrucken und Fotos gegen den Einfluss von UV, Schmutz und Luftfeuchtigkeit
- POLI-LUX FLOOR 101 verbessert die Außenhaltbarkeit des Drucks und reduziert die Verblassung und Beschädigung aufgrund von Wettereinflüssen
- Speziell entwickelt für die Bodenanwendung besitzt POLI-LUX FLOOR 101 Anti-Rutsch Eigenschaften (zertifiziert nach DIN 511300 Klasse R9)

Verarbeitungshinweise & Bedruckung

- Der Druck muss vor dem Laminieren vollkommen getrocknet sein, dazu ist es empfehlenswert den Druck für mind. 48 Stunden trocknen zu lassen
- Für ein optimales Klebeverhalten der Digitaldruckfolie sollte sichergestellt werden, dass die zu beklebende Fläche sauber und frei von Verschmutzungen ist
- Für detaillierte Druckereinstellungen besuchen Sie unsere Website www.poli-tape.de mit zahlreichen ICC-Profilen
- Weitere Empfehlungen können Sie auch den auf unserer Website zum Download bereitstehenden Verarbeitungshinweisen entnehmen

Transport & Lagerung

- Lagerung in Originalverpackung bei ca. 22 °C und 50 - 55 % relativer Luftfeuchtigkeit bis zu 2 Jahren möglich
- Bedrucktes Material sollte bei Transport vollständig getrocknet und geschützt sein
- Vermeidung größerer Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen